

KATALÓGOVÝ LIST

Final Profi

ZLOŽENIE :	Zmes plnív a pigmentov vo vodnej akrylátovej disperzii s prísadou aditív.
FAREBNÝ ODTIEŇ :	Biely s možnosťou tónovania bežnými tekutými alebo práškovými farbami a pigmentovými pastami do jemných odtieňov.
SPÔSOB NANÁŠANIA :	Maliarskou štetkou ,valčekom alebo striekaním v 2 vrstvách alebo podľa potreby.
RIEDENIE :	Vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu, max. do 20%
POUŽITIE :	Na povrchovú úpravu interiérov predovšetkým sadrokartónu , betónu , drevotriekových panelov, stierok.
DOPORUČENIE :	Plochy musia byť dostatočne pevné , celistvé , suché , zbavené nečistôt prípadne starých náterov. Podklad musí byť vyzretý pH ≤ 8,5, kontrolu možno urobiť pH testerom Je vhodné podklad napenetrovať penetračným náterom Final Pen.
VLASTNOSTI :	Vysoká belosť a veľmi vysoká krycia schopnosť , odolnosť proti oteru za sucha.
VLASTNOSTI ZASCHNUTÉHO FILMU :	Vzhľad matný , súvislý , hladký , zliaty bez mechanických nečistôt.
BEZPEČNOSŤ PRÁCE :	R-vety: - S-vety: S2 Uchovávať mimo dosahu detí. S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tváť. S26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S62 Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
UPOZORNENIE :	Farba obsahuje vodu a preto ju treba chrániť pred mrazom. Aplikovať pri teplote od 5°C až 40°C.
SKLADOVAĽNOSŤ :	12 mesiacov od dátumu výroby.
BALENIE :	V obaloch : 1,5 kg, 4 kg, 7 kg , 15 kg , 25 kg . Na paletách 4 kg – 120 ks, 7 kg –72 ks, 15 kg – 33 ks,

25 kg – 16 ks (24 ks)

VÝDATNOSŤ :

Z 1 kg 6 až 9 m² v závislosti od štruktúry povrchov a spôsobu nanášania .

Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom k množstvu aplikačných metód a používania , nemožno z týchto informácií odvodzovať právne záväzky.