

## KATALÓGOVÝ LIST

**Fasádna silikonová farba*****Final sil.***

<b>ZLOŽENIE:</b>	Zmes plnív a pigmentov vo vodnej styrenakrylátovej disperzii, silikonovej emulzii s prísadou aditív.
<b>FAREBNÝ ODTIEŇ:</b>	Biely s možnosťou tónovania.
<b>SPÔSOB NANÁŠANIA :</b>	Maliarskou štetkou ,valčekom alebo striekaním.
<b>RIEDENIE :</b>	Vodou podľa potreby a nasiakavosti podkladu. 1. Základný penetračný náter. 2. Po zaschnutí 1 až 2 nátery farbou Final sil. zriedenou max. 20% vody.
<b>POUŽITIE :</b>	Na povrchovú úpravu exteriérov budov z betónu, vápenocementových omietok, brizolitu, sadrokartónu a iných savých podkladov.
<b>DOPORUČENIE:</b>	Plochy musia byť dostatočne pevné, suché, zbavené nečistôt, prachu a ošetrované penetračným náterom.
<b>VLASTNOSTI :</b>	s výbornou krycou schopnosťou, omyvateľná, oteruvzdorná, paropriepustná.
<b>VLASTNOSTI ZASCHNUTÉHO FILMU:</b>	Vzhľad matný, súvislý, hladký, zliaty bez mechanických nečistôt.
<b>BEZPEČNOSŤ PRÁCE:</b>	Pri práci sa chráňte bežnými pracovnými odevmi, rukavicami a oči okuliarmi alebo ochranným štítom .Po ukončení práce umyjeme mydlom a vodou a ošetríme reparačným krémom časti tela ,ktoré prišli do styku s FINAL-om sil. . Pri zásahu do očí vypláchnuť vodou , prípadne ophal-om, vyhľadať lekára.
<b>UPOZORNENIE :</b>	Farba obsahuje vodu a preto ju treba chrániť pred mrazom. Aplikovať pri teplote od 5°C až 40 °C.
<b>SKLADOVAĽEENOSŤ :</b>	12 mesiacov od dátumu výroby.
<b>BALENIE :</b>	V obaloch : 1,5 kg, 4 kg, 7 kg , 15 kg , 25 kg . Na paletách 1,5 kg – 300 ks, 4 kg – 120 ks, 7 kg –72 ks, 15 kg – 33 ks , 25 kg – 16 ks (24 ks)

**VÝDATNOSŤ :**

Z 1 kg 2 až 3 m<sup>2</sup> hotového náteru v závislosti od štruktúry povrchov a spôsobu nanášania .

Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom k množstvu aplikačných metód a používania , nemožno z týchto informácií odvodzovať právne záväzky.

