

KATALÓGOVÝ LIST

DISPERZNÁ OMIETKA - ryhovaná

FINEKSIL (silikonová)

- Použitie :** Disperzná omietka vytvárajúca štruktúru omietky (zrna na zrno). Používa sa na konečnú povrchovú úpravu minerálnych podkladov ako sú: omietky, betón, tehla, pórobetón a iné .Pre vonkajšie a vnútorné použitie.
- Zloženie :** Zmes minerálnych plnív, pigmentov , akrylátovej disperzie, silikonovej emulzie a aditív.
- Farba :** Biela matná s možnosťou farebného tónovania.
- Spôsob nanášania :** Omietku nanášame nerezovým hladítkom v hrúbke zrna na pevný, suchý a čistý podklad. Po čiastočnom zavädnutí omietky (doba je závislá na teplote a vlhkosti vzduchu) sa upravuje plastovým ABS hladítkom do požadovanej štruktúry. Podklad má byť pred nanášaním omietky naprnetrovaný penetračným náterom.
- Riedenie:** V prípade potreby riediť vodou na potrebnú konzistenciu.
- Vlastnosti:** Má výbornú odolnosť proti poveternostným vplyvom, paropriepustnosť, pevnosť, stálosť pigmentu a dlhú životnosť. Odolná voči UV žiareniu, pri daždi tzv. samočistiaci efekt.
- Technické údaje:**
- | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Zrnitosť ryhovaná: | 1,5 mm a 2 mm | |
| Obsah pevných častíc: | cca 75% | |
| Hustota: | cca 1,75 g/cm ³ | |
| Spotreba materiálu: | 1,5 mm | 2,0 kg – 2,4 kg/m ² |
| | 2 mm | 2,6 kg – 2,8 kg/m ² |

Bezpečnosť práce:

Disperzná omietka je ekologicky neškodná, pri dodržaní základných hygienických pravidiel nehrozí žiadne nebezpečie. žiadne nebezpečie.

Upozornenie:

Chrániť pred mrazom a nepoužívať pri nižšej teplote ako +5°C !

U nového muriva a omietok dodržať stanovenú dobu preschnutia. Pracovné náradia i znečistené miesta sa dôkladne očistia vodou.

Skladovateľnosť:

12 mesiacov.

Balenie:

15 kg, 25 kg.

Na paletách: 15 kg – 33 ks, 25 kg – 16 ks/24ks

Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom k množstvu aplikačných metód a používania, nemožno z týchto informácií odvodzovať právne záväzky.

