

## KATALÓGOVÝ LIST

## Vnútoraná stierka biela zrnitá – štuk

**STELAX**

- ZLOŽENIE :** Zmes plnív vo vodnej disperzii s prímiesou aditív.
- FAREBNÝ ODTIEŇ :** Biela
- SPÔSOB NANÁŠANIA :** Stelax sa nanáša v tenkej vrstve na stenu a stropy a to pomocou murárskej stierky smerom zdola hore. Po čiastočnom zatuhnutí nanesej hmoty sa pomocou molitanového alebo filcového hladítka krúživými pohybmi celková plocha vyhladí do konečnej podoby.
- POUŽITIE :** Stelax je hotová namiešaná vnútorná stierka zrnitá – štuk, ktorá sa predovšetkým používa na finálne úpravy stien a stropov. Pri dokončujúcich prácach v nových objektoch je možné Stelax aplikovať na jadrovú omietku, ako aj na hrubý betón. Stelax je vhodný pre rekonštrukcie panelových bytov po odstránení tapiet, pri opravách stien a stropov alebo pri opravách starých omietok pred maľovaním, lebo zachováva štruktúru steny.
- PODKLAD:** Staršie interiéry , ktoré už boli maľované , treba maľovky odstrániť škrabaním. Trhliny a diery vyspraviť maltou alebo stierkou a napenetrovať (penetračný náter Final PEN-roztok). Veľmi suché steny pred samotnou aplikáciou je nutné navlhčiť vodou. *V prípade použitia do priestorov napadnutých plesňou alebo kde je predpoklad vzniku plesni vyrábame na objednávku stierku už aj s protiplesňovou prísadou BIOSTAT, ktorý je veľmi účinný a zároveň pôsobí preventívne aj stabilizačne. Z týchto dôvodov je jeho použitie možné všade tam, kde je potrebné zaistiť mikrobiálne čisté prostredie – obytné priestory, sklady potravín, potravinárske prevádzky a zdravotnícke zariadenia. Prípravok je povolené používať pre nepriamy styk s potravinami.*
- RIEDENIE :** Voda.
- BEZPEČNOSŤ PRÁCE :** Pri práci so stierkou sa chráňte bežnými pracovnými odevmi , rukavicami a oči okuliarmi alebo štítom. Po ukončení práce umyjeme mydlom a vodou, ošetríme reparačným krémom časti tela , ktoré prišli do styku so stierkou. Pri zásahu do očí vypláchnuť vodou, prípadne OPTHAL-om, vyhľadať lekára.
- UPOZORNENIE :** Stierka obsahuje vodu a preto ju treba chrániť pred mrazom. Aplikovať pri teplote od 5°C až 40°C.
- SKLADOVAĽNOSŤ :** 12 mesiacov od dátumu výroby.

**BALENIE :**

V obaloch : 1,5 kg, 9 kg, 15 kg, 30 kg.  
Na paletách : 1,5 kg – 300 ks, 9 kg – 72 ks, 15 kg – 33 ks,  
30 kg – 16 ks/ 24 ks

**VÝDATNOSŤ :**

Nanášanie je možné vo vrstvách 1 až 5 mm (doporučujeme 2-3 mm). Spotreba je stanovená na 2 až 3 kg na m<sup>2</sup>

Odporúčanie pre spracovanie a použitie vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov. Vzhľadom k množstvu aplikačných metód a používania, nemožno z týchto informácií odvodzovať právne záväzky.

